



Código: PA00101

Produto: COUCHÊ L. GLASSINE 55
DF7520 1000MM PA



Acesse o PDF
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
coladas lado a lado

RS Autoadesivos
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787
contato@rsautoadesivos.com.br
rsautoadesivos.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conjunto:

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	158,00	+9,00
Espessura:	micra	ISO 534	143,00	+ 10,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1100	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1100	
Release:	gf/pol	FTM 4	6,0 - 18,0	

Frontal:

Descrição:	Papel Couchê Semi-Brilho			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	78,00	+ 4,00
Espessura:	micra	ISO 534	68,00	+ 5,00

Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Hot Melt DF7520			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	25,00	+ 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	25,00	+ 2,00

Liner:

Descrição:	Liner Glassine			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	55,00	+ 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+ 3,00

APLICAÇÕES:

Frontal:

Para impressão flexográfica, offset, rotogravura e inkjet. Não recomendado para impressão letterpress. Recomendamos a realização de testes prévios com as tintas disponíveis, de acordo com os processos de impressão. Produto recomendado para conversão rotativa de etiquetas e rotulagem automática. Não recomendado para corte em folhas.

Adesivo:

O DF7520 – Indicado para aplicações em temperaturas de refrigeração, mesmo na presença de condensação e gelo. Também apresenta bom desempenho na temperatura ambiente. Excelente adesão em PE.

Temperatura de Serviço: - 40°C a 60°C

Temperatura mínima de aplicação: -26°C

ARMAZENAMENTO:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 + 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.