



Código: PA00102

Produto: BOPP FOSCO L.
GLASSINE 55 DF7520 1000MM PA



Acesse o PDF
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
coladas lado a lado

RS Autoadesivos
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787

contato@rsautoadesivos.com.br
rsautoadesivos.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conjunto:

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	120,00	+/-10,00
Espessura:	micra	ISO 534	120,00	+/- 10,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1100	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1100	
Release:	gf/pol	FTM 4	6,0 - 16,0	

Descrição: Filme de Polipropileno Fosco Biorientado CORONA

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	40,00	+/- 5,00
Espessura:	micra	ISO 534	45,00	+/- 5,00

Adesivo:

Descrição: Adesivo Permanente Hot Melt DF7520

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	25,00	+/- 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	25,00	+/- 2,00

Liner:

Descrição: Liner Glassine

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	55,00	+/- 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+/- 3,00

APLICAÇÕES:

Frontal:

Para impressão flexográfica base solvente e offset UV. É necessário o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja de 40 a 42 dinas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, recomendamos a aplicação de primer ou também a aplicação de verniz para superior resistência da impressão. Produto também indicado para impressão por termotransferência. Sugerimos testes prévios considerando variações em ribbons, impressoras e suas configurações de ajustes.

Adesivo:

O DF7520 – Indicado para aplicações em temperaturas de refrigeração, mesmo na presença de condensação e gelo. Também apresenta bom desempenho na temperatura ambiente. Excelente adesão em PE.

Temperatura de Serviço: - 40°C a 60°C Temperatura mínima de aplicação: -26°C

Armazenamento:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.