



Código: PA01230

Produto: BOPP TRANSPARENTE CO  
L. GLASSINE 55 AC2020 1000MM PA



Acesse o PDF  
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA  
*coladas lado a lado*

RS Autoadesivos  
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,  
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787

contato@rsautoadesivos.com.br  
rsautoadesivos.com.br

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Conjunto:

Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	120,00	+/-10,00
Espessura:	micra	ISO 534	120,00	+/- 10,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800	
Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	

### Frontal:

Descrição:	Filme de Polipropileno Transparente Biorientado Corona			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	45,00	+/- 5,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+/- 5,00

### Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Acrílico AC2020			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	20,00	+/- 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	20,00	+/- 2,00

### Liner:

Descrição:	Liner Glassine			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	55,00	+/- 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+/- 3,00

### APLICAÇÕES:

#### Frontal:

É indicado para impressão flexográfica, letterpress, rotogravura, offset e serigrafia. Para aplicação de hot stamping sugerimos teste. É necessário o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja 40 a 42 dinas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV e base água, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, sugerimos a aplicação de primer ou um verniz com baixo coeficiente de atrito para superior resistência da impressão. Testes prévios são recomendados com diferentes tintas disponíveis no mercado. Apresenta boa aderência em frascos plásticos não flexíveis, vidros e em superfícies regulares. Não recomendado para corte em folha.

#### Adesivo:

O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA ( Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.

Temperatura de Serviço: - 20°C a 60°C      Temperatura mínima de aplicação: 0°C

#### Armazenamento:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.