



Código: PA02284

Produto: COUCHÊ L. GLASSINE  
HM7520 1000MM PA



Acesse o PDF  
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA  
*coladas lado a lado*

RS Autoadesivos  
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,  
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787

contato@rsautoadesivos.com.br  
rsautoadesivos.com.br

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Conjunto:

Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	158,00	+ -9,00
Espessura:	micra	ISO 534	143,00	+ - 10,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1200	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1200	
Release:	gf/pol	FTM 4	6,0 - 16,0	

### Frontal:

Descrição:	Papel Couchê Semi-Brilho			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	78,00	+ - 4,00
Espessura:	micra	ISO 534	68,00	+ - 5,00

### Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Hot Melt HM7520			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	25,00	+ - 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	25,00	+ - 2,00

### Liner:

Descrição:	Liner Glassine.			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	55,00	+ - 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+ - 3,00

### APLICAÇÕES:

#### Frontal:

Indicado para impressão flexográfica, offset, rotogravura e inkjet. Não recomendado para impressão letterpress. Recomendamos a realização de testes prévios com as tintas disponíveis, de acordo com os processos de impressão.

Produto recomendado para conversão rotativa de etiquetas e rotulagem automática. Não recomendado para corte em folhas.

#### Adesivo:

HM 7520 é um adesivo permanente hot melt que oferece excelente "tack" e adesão a grandes variedades de substratos. Apresenta ótimo desempenho em baixas temperaturas e superfícies refrigeradas. Recomendado para superfícies irregulares, como corrugados. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.

**Temperatura de Serviço:** - 40°C a 60°C **Temperatura mínima de aplicação :-** 3°C

#### Armazenamento:

**a)** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.