



Código: PA02288

Produto: BOPP FOSCO CO L.
GLASSINE 55 HM4520 1000MM PA



Acesse o PDF
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
coladas lado a lado

RS Autoadesivos
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787
contato@rsautoadesivos.com.br
rsautoadesivos.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conjunto:

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	115,00	+/-10,00
Espessura:	micra	ISO 534	124,50	+/- 9,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1100	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1100	
Release:	gf/pol	FTM 4	6,0 - 18,0	

Frontal:

Descrição:	Filme de Polipropileno Fosco Biorientado CORONA			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	40,00	+/- 5,00
Espessura:	micra	ISO 534	54,50	+/- 4,00

Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Hot Melt HM4520			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	20,00	+/- 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	20,00	+/- 2,00

Liner:

Descrição:	Liner Glassine			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	55,00	+/- 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+/- 3,00

APLICAÇÕES:

Frontal:

Para impressão flexográfica, base solvente e offset UV. É necessário o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja de 40 a 42 dinas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, recomendamos a aplicação de primer ou também a aplicação de verniz para superior resistência da impressão. Produto também indicado para impressão por termotransferência. Sugerimos testes prévios considerando variações em ribbons, impressoras e suas configurações de ajustes.

Adesivo:

HM 4520 é um adesivo permanente hot melt que oferece ótimo "tack" e adesão a algumas superfícies planas como, papel, vidro, caixa de papelão, PEDB e PET. Recomendado para aplicações em superfícies regulares e irregulares. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.

Temperatura de Serviço: - 40°C a 60°C

Temperatura mínima de aplicação: -3°C

ARMAZENAMENTO:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 + 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.