



Código: PA02313

Produto: BOPP PEROLADO TC L.
GLASSINE 55 HM4520 1000MM PA



Acesse o PDF
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
coladas lado a lado

RS Autoadesivos
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787
contato@rsautoadesivos.com.br
rsautoadesivos.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conjunto:

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	115,00	+/-10,00
Espessura:	micra	ISO 534	115,00	+/- 10,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1100	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1000	
Release:	gf/pol	FTM 4	6,0 - 16,0	

Frontal:

Descrição:	Filme de Polipropileno Perolado Biorientado Top Coating			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	40,00	+/- 5,00
Espessura:	micra	ISO 534	45,00	+/- 5,00

Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Hot Melt HM4520			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	20,00	+/- 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	20,00	+/- 2,00

Liner:

Descrição:	Liner Glassine			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	55,00	+/- 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+/- 3,00

APLICAÇÕES:

Frontal:

É indicado para impressão flexográfica, rotogravura e offset UV. Não há necessidade do tratamento corona em linha, por ter tratamento top coating.. Produto também indicado para impressão por termotransferência. Testes prévios são recomendados considerando ribbons, impressoras e suas configurações de ajuste. Não recomendado para corte em folhas. Apresenta boa aceitação de hot stamping e cold foil. Boa performance com tintas base água, UV e solvente. Para melhores resultados no processo de aplicação de "cold foil", recomendamos aplicação prévia de tratamento corona. Testes prévios são recomendados.

Adesivo:

HM 4520 é um adesivo permanente hot melt que oferece ótimo "tack" e adesão a algumas superfícies planas como, papel, vidro, caixa de papelão, PEDB e PET. Recomendado para aplicações em superfícies regulares e irregulares. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.

Temperatura de Serviço: - 40°C a 60°C Temperatura mínima de aplicação:-3°C

Armazenamento:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 + 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.