



Qualidade e Eficiência colados lado a lado

Boletim Técnico

Código:	PA00079				
Produto:	TRANSTERMICO STD L. GLASSINE 55G AC2025 1000MM PA				
Conjunto:	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	155,00	+ - 9,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	160,00	+ - 14,00
	Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1000	
	Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1000	
	Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	
Frontal:	Descrição				
	Papel Monolúcido Gloss				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	75,00	+ - 4,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	85,00	+ - 9,00
Adesivo:	Descrição				
	Adesivo Acrílico Permanente AC 2520				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	25,00	+ - 2,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	25,00	+ - 2,00
Liner:	Descrição				
	Liner Glassine				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	55,00	+ - 3,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 3,00
Aplicações:					
Frontal indicado: É indicado para impressão por termotransferência, em especial para código de barras. Aceita pré-impressão flexográfica e rotogravura. Para pré-impressão recomenda-se a utilização de tintas especiais para posterior impressão por termotransferência. Velocidade máxima de impressão em termotransferência de 6 pol/s. Testes prévios são recomendados considerando ribbons, impressoras e suas configurações de ajustes. É um papel monolúcido com brilho em uma das partes.					
Adesivo Indicado: AC2520 é um adesivo permanente acrílico que oferece ótimo "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos, em especial a papel, a vidro, papelão, polietileno e PET. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Recomendado para aplicações em superfícies regulares e irregulares. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.					
Temperatura de serviço:	- 20°C a 60°C			Temperatura mínima de aplicação:	0°C

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro

Revisão 00 – JUL / 2023

CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata, Guarulhos - SP, 07251-250

Telefone: 11.2481.9787

E-mail: contato@rsautoadesivos.com.br

www.rsautoadesivos.com.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA
SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM