



Qualidade e Eficiência colados lado a lado

Boletim Técnico

Código:	PA01282				
Produto:	BOPP PEROLADO CO L. GLASSINE AC2020 1000MMPA				
Conjunto:	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	115,00	+ - 10,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	123,00	+ - 13,00
	Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800	
	Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800	
	Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	
Frontal:	Descrição				
	Filme de Polipropileno Perolado Biorientado com Tratamento Corona.				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	40,00	+ - 5,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	53,00	+ - 3,00
Adesivo:	Descrição				
	Adesivo Acrílico AC2020				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	20,00	+ - 2,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	20,00	+ - 2,00
Liner:	Descrição				
	Liner Glassine				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	55,00	+ - 3,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 3,00
Aplicações:					
Frontal indicado: é indicado para impressão flexográfica base solvente e offset UV. Recomendamos o uso do tratamento corona em linha, de forma que a tensão superficial do filme atinja 42 dynas/cm. Para os tipos de impressão flexo UV e base água, offset UV e base água, caso o nível de ancoragem de tinta não seja satisfatório, sugerimos a aplicação de primer. Produto também indicado para impressão por termotransferência. Testes prévios são recomendados considerando ribbons, impressoras e suas configurações de ajuste. Não recomendado para corte em folhas. Para melhor impressão também pode ser utilizado um verniz com baixo coeficiente de atrito para superior resistência da impressão.					
Adesivo Indicado: O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.					
Temperatura de serviço:	- 20°C a 60°C			Temperatura mínima de aplicação:	0°C

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro

Revisão 00 – JUL / 2023

CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata, Guarulhos - SP, 07251-250

Telefone: 11.2481.9787

E-mail: contato@rsautoadesivos.com.br

www.rsautoadesivos.com.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA
SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM