



Qualidade e Eficiência colados lado a lado

Boletim Técnico

Código:	PA02313				
Produto:	BOPP PEROLADO TC L. GLASSINE HM4520 1000MMPA				
Conjunto:	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	115,00	+ - 10,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	123,00	+ - 13,00
	Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 1000	
	Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 1000	
	Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	
Frontal:	Descrição				
	Filme de Polipropileno Perolado Biorientado Top Coating				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	40,00	+ - 5,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	53,00	+ - 3,00
Adesivo:	Descrição				
	Adesivo Hot Melt HM4520				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	20,00	+ - 2,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	20,00	+ - 2,00
Liner:	Descrição				
	Liner Glassine				
	Gramatura:	g/m ²	NBR ISO 536:2000	55,00	+ - 3,00
	Espessura:	micra	NBR ISO 534:2006	50,00	+ - 3,00
Aplicações:					
Frontal indicado: É indicado para impressão flexográfica, letterpress, offset e serigrafia. Apresenta boa aceitação de hot stamping e cold foil. Boa performance com tintas base água, UV e solvente. Para melhores resultados no processo de aplicação de "cold foil", recomendamos aplicação prévia de tratamento corona. Produto recomendado para conversão rotativa. Não recomendado para corte em folhas. Testes prévios são recomendados.					
Adesivo Indicado: O HM4520 é um adesivo permanente hot melt que oferece ótimo "tack" e adesão a algumas superfícies planas como, papel, vidro, caixa de papelão, PEDB e PET. Recomendado para aplicações em superfícies regulares e irregulares. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira proteção.					
Temperatura de serviço:	- 40°C a 60°C		Temperatura mínima de aplicação:	- 7°C	

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro

Revisão 00 – JUL / 2023

CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata, Guarulhos - SP, 07251-250

Telefone: 11.2481.9787

E-mail: contato@rsautoadesivos.com.br

www.rsautoadesivos.com.br

CÓPIA NÃO CONTROLADA
SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM