



Código: PA01238

Produto: COUCHÊ DUPLO USO L.  
GLASSINE 55 AC2020 1000MM PA



Acesse o PDF  
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA  
*coladas lado a lado*

RS Autoadesivos  
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,  
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787  
contato@rsautoadesivos.com.br  
rsautoadesivos.com.br

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Conjunto:

Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	228,00	+14,00
Espessura:	micra	ISO 534	208,00	+15,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800	
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800	
Release:	gf/pol	FTM 4	6,0 - 17,0	

### Frontal:

Descrição:	Papel Couchê Semi-Brilho			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	78,00	+ 4,00
Espessura:	micra	ISO 534	68,00	+ 5,00

### Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Acrílico Pigmentado Blockout AC2020			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	2 X 20,00	+ 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	2 X 20,00	+ 2,00

### Liner:

Descrição:	Liner Glassine – Duplo liner			
Gramatura:	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	2 X 55,00	+ 3,00
Espessura:	micra	ISO 534	2 X 50,00	+ 3,00

### APLICAÇÕES:

#### Frontal:

Para impressão flexográfica, offset, rotogravura e inkjet. Não recomendado para impressão letterpress. Recomendamos a realização de testes prévios com as tintas disponíveis, de acordo com os processos de impressão. Produto recomendado para conversão rotativa de etiquetas e rotulagem automática. Não recomendado para corte em folhas. O duplo uso são produtos especiais com duplo liner, de forma que a mesma etiqueta possa ser usada duas vezes.

#### Adesivo:

O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom “tack” e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA ( Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção

Temperatura de Serviço: - 20°C a 60°C

Temperatura mínima de aplicação : 0 °C

### ARMAZENAMENTO:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.