

Código: PA01289

Produto: TÉRMICO ECO L.
GLASSINE 55 AC2020 1000MM PA



Acesse o PDF
em nosso site!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA
coladas lado a lado

RS Autoadesivos
CNPJ: 01.005.844/0001

Av. Amâncio Gaioli, 225 - Água Chata,
Guarulhos - SP - CEP: 07251-250

11 2481.9787
contato@rsautoadesivos.com.br
rsautoadesivos.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conjunto:

Gramatura:	g/m ²	ISO 536	145,00	
Espessura:	micra	ISO 534	145,00	+/-10,00
Tack:	gf/pol	FTM 9	≥ 800	+/- 13,00
Adesividade:	gf/pol	FTM 1	≥ 800	
Release:	gf/pol	FTM 4	4,0 - 16,0	

Frontal:

Descrição:	Papel Térmico ECO			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	70,00	+/- 5,00
Espessura:	micra	ISO 534	75,00	+/- 8,00

Adesivo:

Descrição:	Adesivo Permanente Acrílico AC2020			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	20,00	+/- 2,00
Espessura:	micra	ISO 534	20,00	+/- 2,00

Liner:

Descrição:	Liner Glassine			
Gramatura:	g/m ²	ISO 536	55,00	
Espessura:	micra	ISO 534	50,00	+/- 3,00
				+/- 3,00

APLICAÇÕES:

Frontal:

É indicado para impressão térmica direta. Produto recomendado para conversão rotativa e rotulagem manual. Não apresenta tratamento superficial impermeabilizante e barreira de proteção. Não possui resistência à água, óleos, gorduras e sangue. Indicado para produtos totalmente secos. Manter o produto em local fresco e arejado. As primeiras voltas da bobina podem adquirir aparência amarelada se o material permanecer exposto a qualquer tipo de luz. Não indicado para corte em folhas.

Adesivo:

O AC 2020 é um adesivo permanente acrílico que oferece bom "tack" e adesão à uma grande variedade de substratos em especial superfícies lisas e regulares. Bom desempenho em ampla faixa de temperatura. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira de proteção.

Temperatura de Serviço: - 20°C a 60°C Temperatura mínima de aplicação: 0 °C

Armazenamento:

a) Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 50 ± 10%.

ATENÇÃO: Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

A RS Autoadesivos despacha todos os seus produtos paletizados e envolvidos em filme plástico. **No caso de recebimento fora dessas condições, é fundamental a comunicação desta ocorrência.** Utilize os canais descritos nesse documento. Não nos responsabilizamos por ocorrências causadas pela movimentação durante a entrega ou por danos durante o trajeto por transportadora não contratada pela RS Autoadesivos.